S.PACHECO
COMÉRCIO DE TINTAS, LDA

FICHA TÉCNICA

SP MATIX — Ref.300

Tinta Plástica Mate

DESCRIÇÃO

Tinta plástica formulada dispersão copolímera acrílica com pigmentação selecionada especialmente adequada para paredes interiores e exteriores.

CARACTERÍSTICAS

O SP MATIX 300 possui elevado poder de cobertura, bom rendimento, excelente aplicabilidade e acabamento mate de boa qualidade e resistência ao desenvolvimento de fungos e algas.

UTILIZAÇÃO

O SP MATIX 300 é recomendado para pinturas de rebocos interiores novos ou previamente pintados.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO PRODUTO

COR	Branco
ASPECTO	Líquido viscoso
BRILHO	Mate
DENSIDADE (23º)	1,54 ± 0,05
SECAGEM superficial/repintura, (23º, 65% HR)	1 / 4 Horas
VISCOSIDADE (23º) Störmer, KU	112 ± 5
INFLAMABILIDADE	Nula
RENDIMENTO por demão	10 a 15 m^2/L
ESTABILIDADE EM STOCK	12 meses, na embalagem de origem, cheia e bem fechada

PROCESSOS DE APLICAÇÃO

Aplica-se à trincha, rolo ou pistola. Pode ser aplicado directamente ou diluído com 10% água na 1ª demão e 5% nas restantes.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras, humidades e fungos. Não aplicar o produto com tempo húmido, chuvoso, vento forte e temperaturas altas. No caso de superfícies contaminadas com fungos e/ou algas proceder a uma raspagem e de seguida aplicar uma solução desinfetante aquosa AQUANIVA Ref.1063. Posteriormente proceder como uma pintura de raiz. As condições ideais de aplicação são:

Temperaturas superiores a 10° C;

Humidade Relativa: Inferior a 80%;

Não aplicar sobre superfícies muito quentes.

As indicações constantes nesta informação técnica são uma orientação geral e resultam de ensaios laboratoriais sobre o produto aplicado adequadamente. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios acima indicados.

ESQUEMA DE PINTURA

Homogeneizar bem a tinta antes de aplicar O intervalo entre demãos, deve ser de 6h, podendo ser mais curto 3h - 4h, dependendo da temperatura ambiente e/ou das condições atmosféricas. Pode ser aplicado sobre Pladur ou estuque. Aconselhamos aplicação de duas demãos, principalmente sobre substratos muito absorventes.

PINTURA DE RAIZ

Aplicar a tinta após cura completa do suporte (cimento - cerca de 28 dias). Em superfícies com grande absorção e/ou elevada alcalinidade recomenda-se a utilização de um selante acrílico, SP PRIMER 306.

REPINTURA

Remover a tinta mal aderente e reparar fissuras existentes;

SUPERFÍCIES CAIADAS

Remover totalmente a cal. Proceder com pintura de raiz.

LAVAGEM DO EQUIPAMENTO

Com água.

EMBALAGENS

1l, 5L e 15L

HIGIENE E SEGURANÇA

Em caso de projecção para os olhos, deve lavar-se muito bem com água em abundância. No caso de necessidade deve consultar um médico.

Para mais informações, sobre saúde e ambiente, consultar ficha de dados de segurança do produto.

NOTAS IMPORTANTES

É da responsabilidade do utilizador tomar providências para cumprimento das leis actuais e regulamentações locais, no que se refere à protecção do ambiente, assim como é da sua responsabilidade o processo de aplicação e uso diferente do indicado nesta ficha técnica.

Recomenda-se um ensaio prévio da aplicação do produto.

O rendimento é variável conforme o estado do substrato e índice de absorção dos mesmos.

Os intervalos entre demãos podem variar, conforme a temperatura ambiente e/ou estado das condições atmosféricas. Os dados fornecidos podem não ser exactos, servindo meramente como ordem orientativa.

Em caso de dúvida, consulte o nosso serviço de apoio técnico.

O limite da UE para este produto (Cat A/**c**) é **30** g/L (2010)

Contém no máx: **22** g/L COV.

Actualizada em 07-05-2024

As indicações constantes nesta informação técnica são uma orientação geral e resultam de ensaios laboratoriais sobre o produto aplicado adequadamente. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios acima indicados.