S.PACHECO
COMÉRCIO DE TINTAS, LDA

FICHA TÉCNICA

SP SILK — Ref.314

Tinta Plástica Acetinada | Interior

DESCRIÇÃO

Tinta baseada numa dispersão de copolímeros vinílicos e pigmentos selecionados.

CARACTERÍSTICAS

O SP SILK 314 proporciona filmes acetinados, com boa aplicabilidade e resistência à esfrega húmida. É uma tinta de qualidade superior, sendo aconselhada para acabamentos de excelência em interiores, podendo também ser aplicada em exteriores, caso o acabamento pretendido seja acetinado.

UTILIZAÇÃO

É recomendado para paredes e superfícies bem preparadas e com absorção homogénea.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

COR	Branco / Cores afinadas no sistema de tintagem automático
ASPECTO	Líquido viscoso
BRILHO	Acetinado
DENSIDADE (23º)	1,28 ± 0.05
SECAGEM (23º, 65% HR)	1 Hora
VISCOSIDADE (23º) Störmer, KU	104 ± 5
INFLAMABILIDADE	Nula
RENDIMENTO	10 a 12 m^2/L
ESTABILIDADE EM STOCK	1 Ano, na embalagem de origem, cheia e bem fechada

PROCESSOS DE APLICAÇÂO

Aplica-se à trincha e/ou rolo ou pistola especial, em duas ou mais demãos.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras, humidades e fungos. Deve evitar-se o tempo húmido e chuvoso. Também devem ser evitadas temperaturas demasiado baixas e geladas no Inverno, assim como muito quentes no verão. Aconselhamos aplicações com temperaturas entre os 10-25ºc.

ESQUEMA DE PINTURA

PINTURAS NOVAS SOBRE ESTUQUE

Aplicação de uma ou duas demãos do primário SP PRIMER (Refª 306). Deixar secar no mínimo 6h. Aplicar duas demãos da tinta SP SILK 314 diluída com 10% água.

As indicações constantes nesta informação técnica são uma orientação geral e resultam de ensaios laboratoriais sobre o produto aplicado adequadamente. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios acima indicados.

PINTURAS NOVAS SOBRE ROSCONE NOVO E BEM SECO

Escovar as areias soltas e aplicar uma demão do primário SP PRIMER (Refª 306). Aplicar duas demãos de tinta SP SILK 314, diluída com 10% água.

PINTURAS SOBRE SUPERFÍCIES CAIADAS

Escovar as paredes e aplicar o primário fixador aquoso SP IMPERMEALIZANTE (Refª 131**)** na 1ª demão, diluído com água a 10-15%.

LAVAGEM DO EQUIPAMENTO

Com água.

EMBALAGENS

1L, 5L e 15L.

HIGIENE E SEGURANÇA

Em caso de projecção para os olhos, deve lavar-se muito bem com água em abundância. No caso de necessidade deve consultar um médico.

Para mais informações, sobre saúde e ambiente, consultar ficha de dados de segurança do produto.

NOTAS IMPORTANTES

É da responsabilidade do utilizador tomar providências para cumprimento das leis actuais e regulamentações locais, no que se refere à protecção do ambiente, assim como é da sua responsabilidade o processo de aplicação e uso diferente do indicado nesta ficha técnica.

Recomenda-se um ensaio prévio da aplicação do produto.

O rendimento é variável conforme o estado do substrato e índice de absorção dos mesmos.

Os intervalos entre demãos podem variar, conforme a temperatura ambiente e/ou estado das condições atmosféricas. Os dados fornecidos podem não ser exactos, servindo meramente como ordem orientativa.

Em caso de dúvida, consulte o nosso serviço de apoio técnico.

O limite da EU para este tipo de produto (Cat A/**b**) **100** g/l (2010)

Este produto contém no máx: **47,00** g/l COV no produto ponto a usar.

Actualizada em 30-04-2024

As indicações constantes nesta informação técnica são uma orientação geral e resultam de ensaios laboratoriais sobre o produto aplicado adequadamente. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios acima indicados.